# AP-1 ™

## GRAXA MULTIUSO PARA TEMPERATURAS ALTAS

## DESCRIÇÃO

Formulado com argila bentone, o **AP-1™** é conhecido por sua capacidade de resistir a temperaturas altas, não derrete e não engrossa excessivamente em temperaturas baixas como 0°F (-18°C). Possui estabilidade mecânica, é resistente à água, mostra estabilidade durante o funcionamento do equipamento, possui excelente aderência a metais, previne desgaste e possui vida útil superior aos outros compostos.

**AP-1** contém inibidores de oxidação, corrosão e desativadores de metais. Ele oferece proteção positive para serviços extremos que requerem um lubrificante com desempenho para serviços pesados.

**AP-1** da **JET-LUBE** é recomendado para rolamentos anti atrito, rolamentos de elemento rolante, rolamentos de roda, bronzina, manilhas, corrediças, correntes de transporte, juntas U, acessórios vedados, chassis e lubrificação geral.

- Protege contra ferrugem e corrosão
- Previne desgaste
- Muito aderente ao metal
- Resistente à água
- Tempo de vida útil superior
- Cor – Âmbar claro

## APLICAÇÕES

**AP-1** da **JET-LUBE** é uma graxa âmbar clara, que não derrete, suave e resistente à água, para uso geral de lubrificação de bronzinas e rolamentos anti atrito como em fogões, corrente de fornos, fornalhas, redutores de ar quente e sopradores de ar quente.

**TEMPERATURA DE OPERAÇÃO:**
0°F (-18°C) a 550°F (288°C)

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

| | |
|---|---|
| Espessante | Argila Organo |
| Tipo de Fluído | Óleo Lubrificante |
| Cor | Âmbar |
| Ponto de Gota (ASTM D-566) | Nenhum |
| Gravidade Específica | 0,91 |
| Densidade (lb/gal) | 7,60 |
| Tipo de Aditivo | Orgânico |
| Ponto de Ignição (ASTM D-92) | >560°F (293°C) |
| Ponto de Autoignição (CALCULADO) | >680°F (360°C) |
| Grau NLGI | 2 |
| Penetração @77°F (ASTM D-217) | 265 – 295 |
| Corrosão por Tira de Cobre (ASTM D-4048) | 1A |
| Shell 4-Ball (ASTM D-2596) | |
| Ponto de Solda, kgf | 160 |
| Índice de Desgaste | 25 |
| Diâmetro de Calota (ASTM D-2266) | 0,65 |
| Resistência à oxidação (ASTM D-942) | <5,0 |
| Redução de PSI, 100 horas | |
| Viscosidade do Óleo (ASTM D-445) cSt @ 40°C | 414 – 506 |

***Para tipos de embalagens e número de peças contate sales@jetlube.com.***

## GARANTIA

Para informação sobre garantia, favor visitar o site http://www.jetlube.com/pdf/Jet-Lube_Warranty.pdf

Você também pode nos contatar pelo sales@jetlube.com ou escrever para o Departamento de Vendas no endereço.