EZY-TURN® #4

SELANTE PARA VÁLVULAS GAVETA

DESCRIÇÃO

EZY-TURN® #4 Selante para Válvulas Gaveta, é ideal para aplicações que requeiram resistência máxima a hidrocarbonetos. É bombeável em temperaturas baixas como -40°F (-40°C) quando usado como um lubrificando de alta pressão. Mantém sua consistência a 500°F (260°C) dentro de uma válvula aonde o contato com o oxigênio é evitado.

EZY-TURN® #4 foi formulado usando fluídos a base de poliéster de grau alimentício, além disso, contém dissulfeto de molibdênio e inibidores de ácido sulfídrico (H_2S). O fluído fornece o aumento da resistência a hidrocarbonetos alifáticos, quando comparado a produtos de base vegetal. O MoS_2, aumenta a vedação e lubrificação a partir do polimentos em arranhões que efetivamente renovam superfícies. Os inibidores de H_2S fornecem uma vida útil maior ao produto quando em contato com gases ácidos.

EZY-TURN® #4 é resistente a hidrocarbonetos alifáticos e diminui o torque necessário para suavizar a válvula de operação, ao mesmo tempo que protege a superfície interna contra escoriações e irritações. Tem uma excelente resistência à água, mas não é recomendado o uso em vapor ou serviços muito alcalinos.

- Base de Poliéster
- Contém MoS_2
- Cessa Vazamentos
- Não é perigoso
- Torque reduzido
- Previne Corrosão
- Biodegradável
- Resistente ao calor
- Bombeável
- Resistente à água

APLICAÇÕES

EZY-TURN® #4 Selante para Válvulas Gaveta, é recomendado para uso em válvulas que requeiram resistência a hidrocarbonetos alifáticos ou aonde haja o contato com temperaturas extremamente baixas e extremamente altas.

TEMPERATURA DE OPERAÇÃO

-40°F (-40°C) a ≥ 400°F (204°C)
Sua consistência pode ser mantida a 500°F (260°C) com a utilização de uma válvula que não permita o contato com oxigênio.

LIMPEZA RECOMENDADA

Jet-Lube® recomenda o uso do **EZY-OPENTM** ou outro solvente oxigenado seguro, para uma limpeza maior.

EZY-OPENTM é um lubrificante não tóxico, não inflamável, formulado especificamente para limpeza de válvulas.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Aparência	Semi Plástico
Cor (Granel e Bastão)	Cinza a Preto
Expessante (Granel e Bastão)	Inorgânico
Penetração (ASTM D-217)	
Granel	225 - 245
Bastão	70 – 100
Gravidade Específica	1,11
Densidade (lb/gal)	
Granel	9,25
Gravidade Específica	
Granel	1,11
Ponto de Gota (ASTM D-2265)	
Granel	Nenhum
Separação do Óleo (FTMS 791.B M.321.2)	
Granel e Bastão	1,0 Máx.
Ponto de Solda (4-Ball) (ASTM D-2596)	
Granel	620 – 800
Lavagem com Água (ASTM D-1264)	
Granel	<2%
Perda por Evaporação, 24h a 150°C	<0,5%
Faixa de pH	
Granel e Bastão	2 - 9
Corrosividade (NaCl Std TM-01-69)	
Granel e Bastão	<5,66 mil/ano
Estabilidade a oxidação	
Granel	<5 psi, 168h
Solubilidade em Água	
Granel	Nenhum

Observação: Não usar com oxigênio ou oxidantes fortes como peróxido de hidrogênio ou ácido sulfúrico.

Para tipos de embalagens e número de peças contate
www.jetlube.com/resources/product-index/

GARANTIA

http://www.jetlube.com/pdf/Jet-Lube_Warranty.pdf