JACKING GREASE ECF

OSPAR Commission – HOCNF (Harmonizes Offshore Chemical Notification Format)
Classificação – Amarelo para Noruega (Yellow)
- **E para o Reino Unido (E)**
- **Dinamarca PR-nr- 2180210**

DESCRIÇÃO

JACKING SYSTEM GREASE ECF™ da **JET-LUBE®** é seguro para uso em aplicações ao ar livre já que é livre de metais e é formulado para atender às Diretrizes Ambientais do Mar do Norte. Ele utiliza um espessante de cálcio resistente à água que é aprimorado para melhorar a adesão e fornecer maior proteção contra a lavagem com água, desgaste e corrosão. **JET-LUBE JACKING SYSTEM GREASE ECF** da **JET-LUBE** contém lubrificantes sólidos especialmente selecionados para fornecer excelente propriedades de lubrificação e resistência contra escoriações. O aditivo sólido foi combinado de forma sinérgica para fornecer um revestimento lubrificante com características antimpacto e pouco desgaste. A mistura de óleo do produto, possui uma viscosidade baixa que permite um ótimo potencial de biodegradação e contém aditivos adicionais anti desgaste, anti ferrugem e antioxidantes.

APLICAÇÕES

JACKING SYSTEM GREASE ECF da **JET-LUBE** foi feito para lubrificar uma ampla variedade de engrenagens sob altas cargas. Ele também pode ser usado em corrediças, sistemas de elevação, plataformas e conjuntos tipo cantilever, porcas, parafusos e uma ampla variedade de outras aplicações, tornando o Jacking System Grease ECF um produto quase que universal.

- Excelentes Propriedades Ambientais
- Resistência à altas cargas
- Resistência à água
- Resistênciaà corrosão
- Não metálico
- Seguro para trabalho ao ar livre
- Beiodegradável, não ocorre bioacúmulo
- Revestimento resistente
- Fácil de Aplicar
- Temperatura de operação -10°F (-23°C) a 450°C (232°C)

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Aparência	Graxa Bege Pegajosa
Tipo de Fluído	Sintético & Vegetal
Espessante	Sulfonato de Cálcio
Complex	
Gravidade Específica	1,26
Densidade (lbs/gal)	10,55
Mobilidade do Aço US	
0°F	100g/min
Penetração	275 - 300
@ 77°F (ASTM D-217)	
Ponto de Gota	>500°F (260°C)
(ASTM D-2265)	
Resistência à Lavagem	<5%
(ASTM D-1264)	
4-Ball (ASTM D-2596)	≥800 (7845)
Ponto de Solda, kgf	
Evolução do gás	Nenhuma
Separação do Óleo	<1%
Lixiviação de Água	
2 h @ 150°F	<5%
Temperatura de Operação	-4°F (-20°C) a 300°F (149°C)
Viscosidade, Centipoise, (Brookfield)	
5 RPM	592.000
10 RPM	332.000
20 RPM	214.000
Avg de 5 & 10 RPM	462.000
Avg de 10 & 20 RPM	273.000

#7 spindle em um Viscosímetro Brookfield HAT nas velocidades citadas (taxa de cisalhamento)

Para tipos de embalagens e número de peças contate sales@jetlube.com.

GARANTIA LIMITADA

Para informação sobre garantia, favor visitar o site http://www.jetlube.com/pdf/Jet-Lube_Warranty.pdf
Você também pode nos contatar pelo sales@jetlube.com ou escrever para o Departamento de Vendas no endereço abaixo.