RUST-GUARD™ AEROSOL

INIBIDOR DE CORROSÃO

DESCRIPTION

RUST-GUARD™ é uma fórmula especializada em deslocar umidade e seca formando um revestimento de cera fino e uniforme para vedar de forma eficaz contra umidade e corrosão. O **RUST-GUARD™** fornece uma proteção a longo prazo em todas as superficies de metal e suas ligas, mesmo sob ambientes extremamente agressivos como água, muita umidade ou salt spray

RUST-GUARD pode ser usado tanto em locais fechados quanto em locais abertos como uma camada protetora em metéria-prima, peças, ferramentas, tubos, encaixes, válvulas, etc., tanto no seu armazenamento, quanto em trânsito. O **RUST-GUARD** não racha nem flocula, desde que aplicado por pulverização ou com o líquido. Ele penetra inteiramente mesmo nas cavidades menores para deslocar a umidade e prevenir ferrugem e corrosão. O **RUST-GUARD** é verde azulado para facilitar a checagem visual da aplicação, além de ser facilmente removido com o uso de solvent como o **CLEAN-UP™** da **JET-LUBE®.**

- Não tóxico
- Econômico
- Penetra profundamente e desloca a umidade
- Previne ferrugem e corrosão
- Uso em locais fechados e abertos
- Não racha nem descasca
- Fácil remoção
- Disponível em aerosol
- Seguro, livre de fluorcarbono, propelente de CO
- Verde azulado facilmente indentificável
- Para tubulações, carcaças, linhas de canalização e conexões cotovelo rotativas. Não é necessária remoção de compostos em produção antes da aplicação.
- Atende à MIL-PRF-16173E Graus 1 e 2

APLICAÇÕES

RUST-GUARD™ pode ser usado para fornecer proteção a longo prazo contra ferrugem e corrosão para uma variedade de indústrias, aplicações marinhas, aviação e campo de petróleo.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Padrão de Pulverização	4” - 6” Elipse
Classe de Armazenamento NFPA 30B	Nível II
Tipo de Propelente	Dióxido de Carbono
Material do Revestimento	Sabão Cálcio/Cera
Tipo de Fluído	Aguarráz Mineral
Cor/Aparência	Fluído Verde Azulado
Gravidade Específica	0,85
Densidade (lbs/gal)	7,07
Ponto de Fulgor T.O.C. (ASTM D-1310)	>100°F (38°C)
Ponto de Derretimento (revestimento)	280°F (138°C)
Teor de VOC	350 g/L
Aderência do Revestimento	0,5
Corrosão por Tira de Cobre (ASTM D-130)	1B Máx
Resistência à Névoa Salina (ASTM B-117)	Sem Ferrugem> 20 Dias
Submersão na Água	Sem Ferrugem> 30 Dias
Resistência à Umidade (ASTM D-1748)	Sem Ferrugem> 30 Dias

INFORMAÇÃO DOBRE O REVESTIMENTO

A áera do revestimento coberta pelo **RUST-GUARD** irá variar conforme a aderência do revestimento, finalização da superfície e perda ou derramamento. Resultados esperados:

0,25 milésimo de polegada podem cobrir até 334 m^2 por galão
0,50 milésimo de polegada podem cobrir até 167 m^2 por galão
1,00 milésimo de polegada podem cobrir até 84 m^2 por galão

Para tipos de embalagens e número de peças contate sales@jetlube.com***.***

GARANTIA LIMITADA

Para informação sobre garantia, favor visitar o site

http://www.jetlube.com/pdf/Jet-Lube_Warranty.pdf
Você também pode nos contatar pelo sales@jetlube.com
ou escrever para o Departamento de Vendas no endereço
abaixo.

930 Whitmore Drive • Rockwall, Texas 75087 • USA • (972) 771-1000 • 800-699-6318 • www.jetlube.com • An ISO 9001 registered company
Revisado 10/18