

DESCRIPCIÓN

EP BEARING GREASE™ es una grasa de litio multi-usos que contiene lubricantes de límite y de presión extrema naturales. El paquete de aditivos mejora la estabilidad al corte, las propiedades de lubricación y las características de alta temperatura de una grasa a base de litio, haciendo a **EP BEARING GREASE** una grasa versátil, rentable y multi-usos. El aditivo de presión extrema tiene el beneficio adicional de reducir la acidez creada por la oxidación del fluido base y los aditivos orgánicos en ambientes de alta temperatura. El resultado es una grasa estable, de alta temperatura, que va a desempeñarse mejor que la mayoría de las grasas a base de jabón de litio en el mercado hoy en día.

EP BEARING GREASE es resistente al agua, tenaz y tiene una excelente resistencia a los efectos del rocío de sal, calor, agua, oxidación, altas cargas y otras condiciones adversas comunes en el uso industrial. Este producto va a reducir los costos de mantenimiento y va a simplificar el inventario mientras brinda un desempeño excelente en general.

- Rango operacional de -0°F (-18°C) a 325°F (163°C)
- Protección superior contra la oxidación y corrosión para una vida útil máxima en condiciones difíciles
- Punto de goteo 390°F (199°C)
- Aditivos naturales para resistencia a la presión extrema
- Base de 12-hidroxiestereato de litio
- Color—Morado
- Altamente adhesiva al metal
- Grado industrial

APLICACIONES

Especialmente formulada para usarse en rodamientos de rodillos, rodamientos anti-fricción, muñones y es particularmente útil donde se desea un solo producto multi-usos. **EP BEARING GREASE** tiene una variedad de aplicaciones en la industria, sector automotriz, minería, construcción o donde se requiera un lubricante multi-usos de calidad excepcional.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Espesante	Litio
Tipo de fluido	Aceite lubricante
Color	Morado
Punto de goteo (ASTM D-566)	390°F (199°C)
Gravedad específica	0.95
Densidad (lb/gal)	8.0
Tipo de aditivo	EP/AW, R&O
Punto de inflamación (ASTM D-92)	>430°F (221°C)
Punto de auto-ignición (CALCULADO)	>500°F (260°C)
Grado NLGI	2
Penetración @77°F (ASTM D-217)	265-295
Corrosión de la tira de cobre (ASTM D-4048)	1B
4 bolas Shell (ASTM D-2596)	
Punto de soldadura, kgf	315
Índice de desgaste de carga	38
Diámetro de la cicatriz de desgaste (ASTM D-2266)	0.7
Resistencia a la oxidación (ASTM D-942)	
Caída PSI, 100 horas	<5.0
Viscosidad del aceite base (ASTM D-445)	200 típico
cSt @ 40°C	

Para tipos de empaque y números de parte contacte a sales@jetlube.com

GARANTÍA LIMITADA

Para información sobre la garantía, por favor visite http://www.jetlube.com/pdf/Jet-Lube_Warranty.pdf

También nos puede enviar un correo electrónico a sales@jetlube.com o escribir al departamento de ventas a la dirección de abajo.