

## DESCRIPCIÓN

**MARINE-MOLY™** es una pasta lubricante especialmente formulada de disulfuro de molibdeno ( $\text{MoS}_2$ ) y grafito marino que brinda un escudo de baja fricción al 'chapar' a superficies metálicas para reducir la temperatura del rodamiento, proteger piezas de trabajo, prevenir la irritación y el congelamiento por calor. Muy tenaz, se puede aplicar con brocha o espátula a las superficies calientes sin correrse ni gotear.

**MARINE-MOLY** es extremadamente resistente al agua, soporta elementos meteorológicos extremos y ayuda a prevenir la corrosión en el metal expuesto al agua, vapor, rocío de sal, etc. **MARINE-MOLY** tiene una resistencia de capa de 300,000 psi.

- Libre de plomo
- Rango de servicio:  $-300^\circ\text{F}$  ( $-185^\circ\text{C}$ ) a  $750^\circ\text{F}$  ( $400^\circ\text{C}$ )
- Resistente al agua
- No se derrite
- Contiene molibdeno
- Color - Negro
- Disponible en un conveniente empaque en aerosol

## APLICACIONES

- Engranajes altamente abiertos
- Estantes y brazos de carga
- Engranajes de transmisión marina
- Engranajes de espuelas abiertas
- Bases deslizantes

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Color	Negro
Penetración (ASTM D-217)	275 – 305
Densidad (lb/gal)	8.76
Gravedad específica	1.05
Punto de inflamación (ASTM D-92)	$> 550^\circ\text{F}$ ( $288^\circ\text{C}$ )
4 bolas Shell (ASTM D-2596)	
Punto de soldadura, kg	315
Índice de desgaste de carga	66.21
Cicatriz de desgaste (ASTM D-2266)	0.617
Punto de goteo (ASTM D-566)	Ninguno
Tipo de espesante	Arcilla
Tipo de aceite base	Petróleo ISO 460
Corrosión para la tira de cobre (ASTM D-4048)	1B
Resistencia al rociado con agua (ASTM D-4049)	$<40\%$

**Para tipos de empaque y números de parte contacte a [sales@jetlube.com](mailto:sales@jetlube.com).**

## GARANTÍA LIMITADA

Para información sobre la garantía, por favor visite [http://www.jetlube.com/pdf/Jet-Lube\\_Warranty.pdf](http://www.jetlube.com/pdf/Jet-Lube_Warranty.pdf)

También nos puede enviar un correo electrónico a [sales@jetlube.com](mailto:sales@jetlube.com) o escribir al departamento de ventas a la dirección de abajo.