

DESCRIPCIÓN

RUST-GUARD™ es una fórmula especializada para desplazar la humedad que se seca a un capa uniforme, delgada y cerosa para ahuyentar efectivamente a la humedad y la corrosión. **RUST-GUARD** brinda protección a largo plazo en todas las superficies metálicas y de aleación, aún en las condiciones ambientales más duras tales como agua, alta humedad o rocío de sal. La fórmula a granel típicamente brinda protección de seis meses al aire libre y un año en interiores contra la oxidación y la corrosión.

RUST-GUARD se puede usar tanto en interiores como en exteriores como un recubrimiento protector de materias primas, piezas mecanizadas, herramientas, tuberías, accesorios, válvulas, etc. mientras están siendo almacenados o en tránsito. **RUST-GUARD** no se va a agrietar ni desprender y, ya que se aplica en aerosol o en líquido, penetra completamente aún en las grietas más pequeñas para desplazar la humedad y prevenir la oxidación y la corrosión. **RUST-GUARD** es de color azul-verde para facilitar una revisión visual de la aplicación del producto y se remueve de manera rápida y segura al usar un solvente de seguridad como **CLEAN-UP™** de **JET-LUBE®**.

- No tóxico
- Económico
- Penetra profundamente, desplazando la humedad
- Previene la oxidación y corrosión
- Fórmula interior/exterior
- No se va a agrietar/desprender
- Se remueve fácilmente
- Disponible en un conveniente empaque en aerosol
- Color visualmente identificable azul-verde
- Para tuberías, recubrimientos, cañería y conexiones con apoyos giratorios. La eliminación antes de la aplicación de compuestos en funcionamiento no es necesaria
- Cumple con MIL-PRF-16173E en los grados 1 y 2

APLICACIONES

RUST-GUARD se puede usar para brindar protección a largo plazo contra la oxidación y corrosión para una variedad de aplicaciones industriales, marinas, de aviación y de campos petrolíferos.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Material de la capa	Jabón de calcio/cera
Tipo de fluido	Alcoholes minerales
Color/Apariencia	Fluido azul-verde
Gravedad específica	0.85
Densidad (lb/gal)	7.07
Punto de inflamación (ASTM D-92)	>100°F (38°C)
Punto de fusión (de la capa terminada)	280°F (138°C)
Espesor de la capa, molinos (Típica)	0.5
Corrosión de la tira de cobre (ASTM D-130)	1B Máx.
Resistencia a la niebla salina (ASTM B-117)	Sin oxidación > 20 días
Inmersión submarina	Sin oxidación > 30 días
Resistencia a la humedad	Sin oxidación > 30 días
VOC	193.4 g/L

INFORMACIÓN DE COBERTURA

El área de cobertura proporcionada por **RUST-GUARD** va a variar con el espesor de la capa, el acabado de la superficie y la pérdida o derrame. Se pueden esperar los resultados típicos.

Resultados típicos a esperarse:

0.25 mils pueden cubrir hasta