

## DESCRIPCIÓN

El anti-adherente metálico **SILVER PLUS REGULAR** está diseñado para brindar una capa protectora contra el desgaste y el engrifado en un amplio rango de aplicaciones. Las micro-partículas producen una consistencia suave y cremosa que permite recubrir rápida y fácilmente los sujetadores de diámetro grande y pequeño de rosca fina.

**SILVER PLUS REGULAR** usa una grasa base compleja, resistente al agua, de alta temperatura como su transportador, dándole una calidad superior de 'permanencia'. El espesante complejo y los fluidos base altamente refinados permiten una capacidad de cepillado de -20°F (-29°C) a 450°F (232°C). El transportador de petróleo, sin embargo, hace a **SILVER PLUS REGULAR** inadecuado para servicio de oxígeno.

**SILVER PLUS REGULAR** contiene micro-partículas de aluminio y grafito de presión extrema y anti-desgaste. El componente metálico lo hace muy conductivo y, dado que las partículas primarias anti-adherentes son de aluminio; casi elimina el potencial de corrosión galvánica.

- Color plateado brillante
- Rango de servicio de -65°F (-54°C) a 1800°F (982°C)
- Resiste la corrosión galvánica
- Permite reusar conexiones
- Resiste vapores alcalinos y ácidos

## APLICACIONES

**SILVER PLUS REGULAR** es excelente para usarse en pernos, tuercas, empaques, conexiones de tubería, guías y láminas, ensambles de válvulas, ajustes a presión, culatas, transmisiones de cadena, montajes de bombas, dados de forja, tachuelas de alcantarillas, tachuelas del colector de escape, etc.

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Espesante                             | Mezcla compleja        |
| Tipo de fluido                        | Petróleo               |
| Apariencia                            | Gel plateado mantecoso |
| Gravedad específica                   | 1.01                   |
| Densidad (lb/gal)                     | 8.4                    |
| Penetración (ASTM D-217)              | 310 - 350              |
| Punto de inflamación (ASTM D-92)      | >430°F(221°C)          |
| Corrosión de la tira de cobre         | 1B                     |
| Separación del aceite, 100°C, 24 hrs. | <5%                    |
| Factor de la tuerca*                  | 0.16                   |

Pernos B7 de 1.25" @ 60,000 psi de tensión por contacto

\* (T = K x D x F) donde:

T = torque; K = factor de la tuerca, a veces incorrectamente llamado factor de fricción; D = diámetro del perno, y F = tensión del perno generada durante el ajuste.

Esta expresión a menudo se llama ecuación de forma corta.

**Para tipos de empaque y números de parte contacte a [sales@jetlube.com](mailto:sales@jetlube.com)**

## GARANTÍA LIMITADA

Para información sobre la garantía, por favor visite [http://www.jetlube.com/pdf/Jet-Lube\\_Warranty.pdf](http://www.jetlube.com/pdf/Jet-Lube_Warranty.pdf)