WRL™

LUBRICANTE PARA CUERDAS DE ALAMBRE Y CADENAS

DESCRIPCIÓN

Las cuerdas de alambre contienen numerosas piezas móviles que requieren lubricación. Cada vez que la cuerda se dobla o flexiona, los hilos internos se frotan entre sí. **WRL™** recubre estos hilos para evitar la fricción y el desgaste. Dando como resultado una mayor vida útil, menor tiempo muerto debido a los cambios de cuerda y mayor producción.

WIRE ROPE and CHAIN LUBRICANT de JET-LUBE penetra rápidamente en los núcleos. Esto asegura que la cuerda se lubrica mientras brinda una capa no pegajosa y que no se seca en la parte exterior de la cuerda, que protege los hilos externos de la corrosión, así como lubrica los tambores y poleas de las cuerdas de alambre.

WRL es bombeable a temperaturas de hasta -25°F (-32°C). Su capa que no se seca permanece flexible en las condiciones climáticas más extremas, eliminando la formación de escamas y descamación.

- Libre de plomo
- Prolonga la vida útil de la cuerda de alambre
- No pegajoso
- Bombeable
- Desplaza el agua
- Protege contra oxidación y corrosión
- Acabado flexible
- Disponible en un conveniente empaque en aerosol

APLICACIONES

WRL se puede usar para lubricar todos los tamaños de cuerdas de alambre, así como cadenas, ballestas y otras aplicaciones donde se necesita un aceite penetrante.

RANGO DE SERVICIO
-40°F (-40°C) a 320°F (160°C)

WRL Lubricante para cuerdas de alambre
No contiene 1.1.1 Tricloroetano, Freon TF ni otros ingredientes que dañen la capa de ozono.

TASA RECOMENDADA DE APLICACIÓN:
Sistema de goteo:
1era semana – 3 gotas por minuto, por pulgada del diámetro de la cuerda.
2da semana y después – 1 gota por minuto, por pulgada del diámetro de la cuerda.
Sistema de pulverización:
Cada 15 minutos durante 30 segundos (en abono únicamente).

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Tipo de fluido	Aceite de petróleo
Gravedad específica	0.88
Densidad (lbs/gal)	7.4
Viscosidad, (ASTM D-445)	
cSt @ 40°C	19.8 – 24.2
cSt @ 100°C Típ.	4.1
SUS @ 100°F (calculado)	95 – 115
SUS @ 210°F (calculado)	39
Índice de viscosidad, (ASTM D-2270)	>70 típico
Punto de fluidez, (ASTM D-97)	<-25°F(-32°C)
Prueba de oxidación, (ASTM D-665)	A. Pasa
4 bolas Shell, prueba EP (ASTM D-2783)	
Punto de soldadura, kfg	250
Punto de inflamación (ASTM D-92)	>330°F(166°C)
Grado SAE	10
Grado ISO (ISO 3448 ó ASTM D-2422)	22
Color/Apariencia	Ámbar

Para tipos de empaque y números de parte contacte a sales@jetlube.com

GARANTÍA LIMITADA

Para información sobre la garantía, por favor visite http://www.jetlube.com/pdf/Jet-Lube_Warranty.pdf

También nos puede enviar un correo electrónico a sales@jetlube.com o escribir al departamento de ventas a la dirección de abajo.