

DESCRIPCIÓN

Z-PLATE™ brinda la protección de galvanizado por inmersión en caliente MÁS la conveniente aplicación en aerosol en el trabajo. **Z-PLATE** contiene 95% de zinc puro y forma un recubrimiento metálico de zinc flexible, duradero y resistente que en realidad se une electroquímicamente con el metal base para proteger contra oxidación, propagación de oxidación y corrosión.

Z-PLATE se puede usar en interiores o exteriores y no requiere preparación de la superficie bajo circunstancias normales. En superficies que han sufrido formación severa de oxidación, todas las incrustaciones sueltas deben retirarse y el área a tratar debe cepillarse con alambre antes de aplicar **Z-PLATE**.

- 95% zinc puro
- Seca rápido
- Preparación mínima de la superficie
- Duradero
- Detiene la herrumbre y corrosión en cualquier superficie de hierro o acero
- Fácil aplicación en aerosol
- Uso interior/externo
- Permanente, flexible
- Autorizado USDA

APLICACIONES

Excelente para reparaciones cosméticas en juntas soldadas, barandillas, puentes, cercas, tanques de almacenamiento, tuberías, torres de TV, edificios de metal, equipo pesado, conductos de calor, equipos marinos y de ultramar.

Z-PLATE está en pleno cumplimiento con la siguiente especificación militar: MIL-PRF-26915D (USAF).

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

| | |
|------------------------------------|--|
| Patrón de rociado, desde 12" | Cono de 2" a 4" |
| Propulsor | Hydrocarburo |
| Contenido VOC | 504g/litro (incluye propulsor) |
| Clase de almacenamiento NFPA 30B | Nivel III |
| Color | Gris |
| Tipo de solvente | Sin CFC's ni clorados |
| Resina | Éster epóxico |
| Polvo de zinc | |
| Pureza | > 95% |
| Tamaño de partícula (% <45 micras) | 100 |
| Apariencia de la capa | Gris suave |
| Tiempo de secado | 15 min. |
| Tiempo de curado | 24 hrs. |
| Espesor típico de la capa | 1 mil |
| Densidad (lbs/gal) | 9.7 |
| Gravedad específica | 1.17 |
| Punto de inflamación | -4°F (-16°C) |
| Cobertura típica | 2,400 pulgadas cuadradas / latas de 12 onzas |
| | 43,500 pulgadas cuadradas por 1 gal |

Para tipos de empaque y números de parte contacte a sales@jetlube.com.

GARANTÍA LIMITADA

Para información sobre la garantía, por favor visite http://www.jetlube.com/pdf/Jet-Lube_Warranty.pdf

También nos puede enviar un correo electrónico a sales@jetlube.com o escribir al departamento de ventas a la dirección de abajo.